



Verbrauch	ca. 5,0 kg/m ²		Zusammensetzung	Dispersion, Calciumcarbonat und Additive
Körnung	0 bis 2,0 mm		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · wasserdampfdiffusionsfähig · wasserabweisend · hervorragende Verarbeitungseigenschaften · widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen · dekorative Optik
Trocknungszeit	ca. 1 Tag (je nach Witterungs- u. Objektbedingungen)			
Lieferform	Eimer	Palette	Anwendung	Kunstharz-Oberputz als organisch gebundener dekorativer Oberputz auf Unterputze, Spachtelungen, Betonflächen im Außenbereich sowie auf Wärmedämm-Verbundsystemen.
	25 kg	24 Eimer		
			Verarbeitung	<p>QUARZOLITH Buntsteinputz wird mit der Hand aufgetragen. QUARZOLITH Buntsteinputz ist – nach Durchmischen mit niedriger Drehzahl – sofort gebrauchsfertig. Gegebenenfalls kann das Bauprodukt mit Wasser auf eine individuell gewünschte Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden.</p> <p>QUARZOLITH Buntsteinputz wird mit einer rostfreien Stahltraufel aufgezogen und nach entsprechender Standzeit nachgeglättet.</p> <p>Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen. Die Luft-, Material- und Putzgrund-Temperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C betragen.</p> <p>Im Außenbereich ist darauf zu achten, dass bei Putzausführung unter hohen Temperaturen und/oder direkter Sonneneinstrahlung die Gefahr eines zu schnellen Wasserentzuges (Verdursten/Verbrennen) des Buntsteinputzes besteht und dadurch Glanzunterschiede bis hin zu Eintrübungen am Buntsteinputz entstehen können.</p> <p>Bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von über + 30°C sollen die Arbeiten eingestellt werden.</p> <p>QUARZOLITH Buntsteinputz ist generell während der Verarbeitung und Trocknung vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, direkter Sonneneinstrahlung) zu schützen (z.B. durch ein Gerüstschutznetz).</p>

Putzgrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau, staubfrei sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen und losen Teilen sein.
Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346, ÖNORM B 6410 bzw. DIN 18550, DIN 55699 zu erfolgen. Für die Ebenflächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen.
Bei kritischen Untergründen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten. Die Trocknungszeiten der Unterputze (z.B. Grundputz, Spachtelung, etc.) sind zu beachten. Vor Putzauftrag ist der Untergrund mit QUARZOLITH Universalputzgrund vorzubehandeln.

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen – ca. 6 Monate lagerfähig.

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten. Für das Verputzen mit QUARZOLITH Buntsteinputz sind das insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, die Verarbeitungsrichtlinie V der ÖAP, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550, DIN 18350 sowie die einschlägigen Regulative für Wärmedämm-Verbundsysteme wie die ÖNORM B 6410, DIN 55699, die Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme.

Sicherheitshinweise

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.