



Festigkeitsklasse	C 25/30 nach ÖNORM B 4710-1, EN 206-1		Zusammensetzung	Trockenmischung bestehend aus Normzement, Trasszement und Kalksteinsanden.
Körnung	0 bis 2,0 mm		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · hoch fließfähig · frost- und tausalzbeständig
Ergiebigkeit	ca. 14 l / Sack		Anwendung	Fugenmörtel, zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten für den Innen- und Außenbereich.
Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm ²			
Mindestfugenbreite	5 mm		Verarbeitung	<p>QUARZOLITH Pflasterfuge ist mit ca. 4,5 l Wasser pro Sack (25kg) maschinell (zB Durchlauf-, Zwangs-, Freifallmischer oder Rührwerk) homogen und knollenfrei anzumischen und sofort zu verarbeiten. Die Mischzeit darf 3 Minuten nicht überschreiten.</p> <p>Pflaster gut vornässen, Überschusswasser muss durch eine wasserdurchlässige Bettung (zB QUARZOLITH Bettbeton) abfließen können. QUARZOLITH Pflasterfuge wird in Schlämmtechnik mit Gummischieber verarbeitet. Nach dem Ansteifen des Mörtels wird die Oberfläche mit einem Schwammbrett nachgewaschen und gereinigt. Eine Nachreinigung kann mit groben Quarzsand oder Sägemehl vorgenommen werden. Zum Schutz vor Regen (Auswaschen der Fuge) ist die frische Verfugung gegebenenfalls abzudecken. Bei hohen Temperaturen ist der Fugenmörtel vor zu raschem Austrocknen zu schützen. Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Bei Temperaturen von über +30°C sollten die Arbeiten eingestellt werden. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.</p>
Max. Fugenbreite	30 mm			
Begehbarkeit	nach 3 Tagen			
Befahrbarkeit	nach 7 Tagen			
Volle Belastbarkeit	nach 21 Tagen			
Lieferform	Sack	Silo	Untergrund	Verlegemörtel müssen ausreichend erhärtet und trocken, tragfähig und fest, frostfrei sowie frei von Staub, Verunreinigungen, losen Teilen und Trennmitteln sein.
	25 kg	x		

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
3 bis 6 Monate lagerfähig.
Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

Besondere Hinweise

Bei der gleichzeitigen Verwendung unterschiedlicher Chargen und/oder bei unterschiedlichen Umgebungseinflüssen während der Verarbeitung (z.B. hohe bzw. geringe Luftfeuchtigkeit) kann es zu geringen Farbabweichungen zwischen den fertiggestellten Fugen kommen.

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.